

INTONACHINO A CALCE

SCHEMA TECNICA

Revisione : 05/02/2026

Prodotto: **Intonachino a calce**

Categoria: Rivestimenti a Spessore

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento murale a base di grassello di calce in dispersione acquosa, pigmenti organici, farina di quarzo, farina di marmo e additivi stabilizzanti. Tale formulazione conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: stabilità alla luce e alle intemperie e alta traspirabilità alle pareti.

Impiego

Ideale per la pitturazione di muri esterni, quali facciate di edifici antichi in genere dove si vuol dare un aspetto estetico molto simile a quello degli antichi intonaci colorati.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACAL e dopo 4-6 ore stendere lo strato di INTONACHINO A CALCE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Superfici Esterne Vernicate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfogianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACAL e dopo 4-6 ore stendere lo strato di INTONACHINO A CALCE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Proteggere il prodotto con una velatura silossanica (EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO) per garantire una maggiore resistenza negli anni.

Metodi Applicativi



Spatola americana: Stendere l'intonachino tal quale con una spatola americana liscia lasciandosi guidare dallo spessore del granello, distribuendolo in modo uniforme. Tampone in spugna: Durante la fase di appassimento rifinire la superficie con frattazzo in plastica o tampone in spugna (quest'ultimo compatta maggiormente l'intonachino, chiudendo gli spazi tra i granelli lasciati dall'azione dell'americana). Avvertenze: Non applicare su superfici esposte al sole.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35 °C	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	2 ÷ 4 mm	µm per mano
Fuori polvere:	1 h	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	48 h	h
Pulitura attrezzi:	ACQUA	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio. Non è possibile ottenere tinte accese. E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	6 ÷ 1,7 Kg/l	Kg/l
Viscosità:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	12-14	
Solido in peso:	Solido in peso: 82%	
Resa teorica:	1,5 – 3 Kg/mq	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
	Granulometria 0,6 ÷ 0,8 / 1,0 ÷ 1,4	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.